

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

JPO
09/881974
06/15/01

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2000年 7月 7日

出 願 番 号

Application Number:

特願2000-206262

出 願 人


Applicant(s):

株式会社村田製作所

2001年 5月25日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2001-3045541

【書類名】 特許願

【整理番号】 00577MR

【提出日】 平成12年 7月 7日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H05K 3/46

【発明者】

【住所又は居所】 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田製作所内

【氏名】 伊波 通明

【特許出願人】

【識別番号】 000006231

【氏名又は名称】 株式会社村田製作所

【代理人】

【識別番号】 100092071

【弁理士】

【氏名又は名称】 西澤 均

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 043993

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 多層回路部品及びその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板上に、ガラスを含有する材料からなる 2 層以上の層（ガラス含有層）を備えた多層回路部品であって、

2 層以上のガラス含有層のうちの、少なくとも、基板上に形成される第 1 ガラス含有層と、前記第 1 ガラス含有層上に形成される第 2 ガラス含有層において、ガラスの含有割合が異なっていること

を特徴とする多層回路部品。

【請求項 2】

前記第 1 ガラス含有層と、前記第 2 ガラス含有層に含有されるガラスが、低軟化点ガラスであることを特徴とする請求項 1 記載の多層回路部品。

【請求項 3】

基板上に、ガラスを含有する材料からなる 2 層以上の層（ガラス含有層）を備えた多層回路部品であって、

2 層以上のガラス含有層のうちの、少なくとも、基板上に形成される第 1 ガラス含有層と、前記第 1 ガラス含有層上に形成される第 2 ガラス含有層が、低軟化点ガラスを含む 2 種以上のガラスからなる配合ガラスを含有しており、かつ、

前記第 1 ガラス含有層に含有される配合ガラスと前記第 2 ガラス含有層に含有される配合ガラスにおける低軟化点ガラスの配合割合が異なっていること

を特徴とする多層回路部品。

【請求項 4】

基板上に、ガラスを含有する材料からなる 2 層以上の層（ガラス含有層）を備えた多層回路部品であって、

2 層以上のガラス含有層のうちの、少なくとも、基板上に形成される第 1 ガラス含有層と、前記第 1 ガラス含有層上に形成される第 2 ガラス含有層が、低軟化点ガラスを含む 2 種以上のガラスからなる配合ガラスを含有しており、かつ、

前記第 1 ガラス含有層と前記第 2 ガラス含有層において、前記配合ガラスの含

有割合が異なっていること

を特徴とする多層回路部品。

【請求項 5】

前記第 1 ガラス含有層を構成するガラスの前記基板に対する接触角が、前記第 2 ガラス含有層を構成するガラスの前記第 1 ガラス含有層に対する接触角よりも大きい場合に、前記第 1 ガラス含有層のガラスの含有割合を、第 2 ガラス含有層のガラスの含有割合よりも大きくしたことを特徴とする請求項 1 又は 2 記載の多層回路部品。

【請求項 6】

前記第 1 ガラス含有層を構成するガラスの前記基板に対する接触角が、前記第 2 ガラス含有層を構成するガラスの前記第 1 ガラス含有層に対する接触角よりも小さい場合に、前記第 1 ガラス含有層のガラスの含有割合を、第 2 ガラス含有層のガラスの含有割合よりも小さくしたことを特徴とする請求項 1 又は 2 記載の多層回路部品。

【請求項 7】

前記第 1 ガラス含有層を構成するガラスの前記基板に対する接触角が、前記第 2 ガラス含有層を構成するガラスの前記第 1 ガラス含有層に対する接触角よりも大きい場合に、前記第 1 ガラス含有層に含有される配合ガラス中の低軟化点ガラスの配合割合を、第 2 ガラス含有層に含有される配合ガラス中の低軟化点ガラスの配合割合よりも大きくしたことを特徴とする請求項 3 記載の多層回路部品。

【請求項 8】

前記第 1 ガラス含有層を構成するガラスの前記基板に対する接触角が、前記第 2 ガラス含有層を構成するガラスの前記第 1 ガラス含有層に対する接触角よりも小さい場合に、前記第 1 ガラス含有層に含有される配合ガラス中の低軟化点ガラスの配合割合を、第 2 ガラス含有層に含有される配合ガラス中の低軟化点ガラスの配合割合よりも小さくしたことを特徴とする請求項 3 記載の多層回路部品。

【請求項 9】

前記第 1 ガラス含有層を構成するガラスの前記基板に対する接触角が、前記第 2 ガラス含有層を構成するガラスの前記第 1 ガラス含有層に対する接触角よりも

大きい場合に、前記第 1 ガラス含有層の配合ガラスの含有割合を、第 2 ガラス含有層の配合ガラスの含有割合よりも大きくしたことを特徴とする請求項 4 記載の多層回路部品。

【請求項 1 0】

前記第 1 ガラス含有層を構成するガラスの前記基板に対する接触角が、前記第 2 ガラス含有層を構成するガラスの前記第 1 ガラス含有層に対する接触角よりも小さい場合に、前記第 1 ガラス含有層の配合ガラスの含有割合を、第 2 ガラス含有層の配合ガラスの含有割合よりも小さくしたことを特徴とする請求項 4 記載の多層回路部品。

【請求項 1 1】

基板上に、ガラスを含有する材料からなる 2 層以上の層（ガラス含有層）を備えた多層回路部品の製造方法であって、少なくとも、

（a）基板上に、ガラス、もしくは該ガラスと酸化物の配合物と、感光性ビヒクルとを含有する感光性ガラスペースト（光硬化型ガラスペースト又は光可溶化型ガラスペースト）を印刷・乾燥する印刷・乾燥工程と、

（b）印刷・乾燥されたペースト層について、所定のマスクを用いてビアホールパターンを露光現像する現像工程と、

（c）前記ビアホールパターンが露光現像された前記ペースト層を焼成してガラス含有層（第 1 ガラス含有層）を形成する焼成工程と、

（d）前記第 1 ガラス含有層上に、前記第 1 ガラス含有層とは異なる含有割合となるような量のガラス、もしくは前記第 1 ガラス含有層とは異なる含有割合となるような量のガラスと酸化物の配合物と、感光性ビヒクルとを含有する感光性ガラスペースト（光硬化型ガラスペースト又は光可溶化型ガラスペースト）を印刷・乾燥する印刷・乾燥工程と、

（e）印刷・乾燥されたペースト層について、所定のマスクを用いてビアホールパターンを露光現像する現像工程と、

（f）前記ビアホールパターンが露光現像された前記ペースト層を焼成してガラス含有層（第 2 ガラス含有層）を形成する焼成工程と

を具備することを特徴とする多層回路部品の製造方法。

【請求項 1 2】

前記第 1 ガラス含有層の形成に用いられる感光性ガラスペーストの構成成分であるガラスと、前記第 2 ガラス含有層に用いられる感光性ガラスペーストの構成成分であるガラスが、低軟化点ガラスであることを特徴とする請求項 1 1 記載の多層回路部品の製造方法。

【請求項 1 3】

基板上に、ガラスを含有する材料からなる 2 層以上の層（ガラス含有層）を備えた多層回路部品の製造方法であって、少なくとも、

（a）基板上に、低軟化点ガラスを含む 2 種以上のガラスからなる配合ガラス、もしくは該配合ガラスと酸化物の配合物と、感光性ビヒクルとを含有する感光性ガラスペースト（光硬化型ガラスペースト又は光可溶化型ガラスペースト）を印刷・乾燥する印刷・乾燥工程と、

（b）印刷・乾燥されたペースト層について、所定のマスクを用いてビアホールパターンを露光現像する現像工程と、

（c）前記ビアホールパターンが露光現像された前記ペースト層を焼成してガラス含有層（第 1 ガラス含有層）を形成する焼成工程と、

（d）前記第 1 ガラス含有層上に、前記第 1 ガラス含有層に含有される配合ガラスとは低軟化点ガラスの配合割合が異なる配合ガラス、もしくは前記第 1 ガラス含有層に含有される配合ガラスとは低軟化点ガラスの配合割合が異なる配合ガラスと酸化物の配合物と、感光性ビヒクルとを含有する感光性ガラスペースト（光硬化型ガラスペースト又は光可溶化型ガラスペースト）を印刷・乾燥する印刷・乾燥工程と、

（e）印刷・乾燥されたペースト層について、所定のマスクを用いてビアホールパターンを露光現像する現像工程と、

（f）前記ビアホールパターンが露光現像された前記ペースト層を焼成してガラス含有層（第 2 ガラス含有層）を形成する焼成工程と

を具備することを特徴とする多層回路部品の製造方法。

【請求項 1 4】

基板上に、ガラスを含有する材料からなる 2 層以上の層（ガラス含有層）を備

えた多層回路部品の製造方法であって、少なくとも、

(a)基板上に、低軟化点ガラスを含む2種以上のガラスからなる配合ガラス、もしくは該配合ガラスと酸化物の配合物と、感光性ビヒクルとを含有する感光性ガラスペースト（光硬化型ガラスペースト又は光可溶化型ガラスペースト）を印刷・乾燥する印刷・乾燥工程と、

(b)印刷・乾燥されたペースト層について、所定のマスクを用いてビアホールパターンを露光現像する現像工程と、

(c)前記ビアホールパターンが露光現像された前記ペースト層を焼成してガラス含有層（第1ガラス含有層）を形成する焼成工程と、

(d)前記第1ガラス含有層上に、前記第1ガラス含有層中の配合ガラスの含有割合とは異なる含有割合となるような量の配合ガラス、もしくは前記第1ガラス含有層中の配合ガラスの含有割合とは異なる含有割合となるような量の配合ガラスと酸化物の配合物と、感光性ビヒクルとを含有する感光性ガラスペースト（光硬化型ガラスペースト又は光可溶化型ガラスペースト）を印刷・乾燥する印刷・乾燥工程と、

(e)印刷・乾燥されたペースト層について、所定のマスクを用いてビアホールパターンを露光現像する現像工程と、

(f)前記ビアホールパターンが露光現像された前記ペースト層を焼成してガラス含有層（第2ガラス含有層）を形成する焼成工程と

を具備することを特徴とする多層回路部品の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本願発明は、多層回路部品及びその製造方法に関し、詳しくは、基板上に2層以上のガラス含有層が配設された構造を有する多層回路部品及びその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

従来より、ICなどの半導体素子は、ガラスエポキシなどのプリント回路基板

やアルミナセラミック基板などに実装されているが、近年、半導体素子の高集積化、微細配線化、高速伝送化、高周波数化、高熱放散化などに対する要求が大きくなっている。

【 0 0 0 3 】

ところで、従来のガラスエポキシなどのプリント回路基板には、スルーホールメッキ性、加工性、多層化接着性、高温での耐熱変形性などに関し、必ずしも十分な特性を有してはならず、高密度化には限界があるのが実情で、機械的強度が大きく、耐熱性の高いセラミック基板に対する期待が高まっている。

【 0 0 0 4 】

例えば、セラミック基板の一つであるアルミナ基板は、機械的強度が大きく、耐熱性に優れており、その上に微細配線を施し、さらにスルーホールを備えた絶縁層をグリーンシート積層工法もしくは印刷工法により形成した種々の多層回路部品が開発されている。

【 0 0 0 5 】

また、インダクタとして用いられる積層型の空心コイルは、アルミナ基板上に導体ペーストによりコイル（コイルパターン）を形成し、その上にビアホールを備えた絶縁層を形成した後、ビアホールに導体を充填し、さらに絶縁層上に2層目のコイル（コイルパターン）を形成する工程を繰り返すことにより製造されており、スパイラル型のコイルが形成されることから、高いインダクタンスを得ることができるという特徴を有している。

【 0 0 0 6 】

積層型の空心コイルを製造する方法としては、所望のパターンが形成されるように感光乳剤などで覆ったスクリーン版を作製し、このスクリーン版を通して、ペーストをスキージにより基板や絶縁層上に印刷する方法や、光硬化性を有する導体ペーストをスピンコーティングなどの方法により基板や絶縁層上に全面印刷した後、所望のパターンを施したフォトマスクを介して露光・現像してコイル形成を行う方法も知られている。

【 0 0 0 7 】

また、導体パターンの一部が露出するようなビアホールを備えた絶縁層を形成

する方法としては、上記のコイルを形成する場合と同様に、スクリーン印刷法によりペーストを塗布したり、感光性のペーストを使用して、露光・現像したりする方法があり、さらには、絶縁性の粉体と有機バインダーの配合物からグリーンシートを作製し、パンチングによりグリーンシートの所定の位置にスルーホールを形成した後、これを導体が配設された基板や絶縁層上に積み重ねて圧着する方法がある。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】

ところで、例えば、アルミナなどからなるセラミック基板上に、ガラスを含有する絶縁層を複数層形成するにあたって、従来は、各絶縁層を、同じガラスを含有する同一材料を用いて形成するようにしている。しかし、従来のように、各絶縁層を、同じガラスが配合されている同一材料を塗布・焼成することにより形成するようにした場合、アルミナなどからなる基板の上に形成される第1の絶縁層（第1ガラス含有層）の、基板に対する濡れ性と、第1ガラス含有層上に形成される第2の絶縁層（第2ガラス含有層）の、第1ガラス含有層に対する濡れ性が異なるため、第1ガラス含有層と第2ガラス含有層の焼結性が変化して、焼成収縮量に大きな差が生じ、基板に著しい反りが生じたり、各絶縁層にビアホールが形成されている場合に、ビアホール径の拡大を招いたりするという問題点がある。

【0009】

表1に、ホウ珪酸ガラス（ $\text{SiO}_2 : \text{B}_2\text{O}_3 : \text{K}_2\text{O} = 79 : 19 : 2$ ）の、アルミナ基板、結晶性石英（ SiO_2 ）基板、ホウ珪酸ガラス基板に対する濡れ性（接触角）を示す。なお、ガラスの濡れ性は、接触角で評価することが可能であり、濡れ性が良好であるほど接触角が小さくなる。

【0010】

【表 1】

	1000℃での各基板とホウ珪酸ガラス (SiO ₂ :B ₂ O ₃ :K ₂ O=79:19:2)との接触角
アルミナ基板	48°
SiO ₂ (結晶性石英) 基板	140°
ホウ珪酸ガラス基板 (SiO ₂ :B ₂ O ₃ :K ₂ O=79:19:2)	8°

【0011】

表1に示すように、多層回路部品の基板としてよく使用されるアルミナ基板に対するホウ珪酸ガラスの接触角は48°、結晶性石英(SiO₂)基板に対するホウ珪酸ガラスの接触角は140°、ホウ珪酸ガラス基板に対するホウ珪酸ガラスの接触角(ホウ珪酸ガラスどうしの接触角)は8°である。したがって、アルミナ基板とホウ珪酸ガラス基板を比較した場合、アルミナ基板へのガラスの濡れ性がかなり悪いことがわかる。

【0012】

そのため、アルミナ基板上に絶縁層(ガラス含有層)を、各層ごとの焼成を行う逐次焼成の方法で積層する場合、1層目の絶縁層(第1ガラス含有層)はアルミナ基板上で焼成されるため粘性流動が起こりにくくなり、焼結性が悪くなる傾向がある。一方、第1ガラス含有層上に形成される2層目の絶縁層(第2ガラス含有層)は、濡れ性の良い第1ガラス含有層上で焼成されるので、粘性流動が早くから始まり、アルミナ基板上で焼成される第1ガラス含有層の場合よりも焼結が進行しやすくなる。

【0013】

そして、上述のように、第2ガラス含有層の焼結性が向上すると、2層目以降のガラス含有層での焼成収縮が進み、形成したビアホール径が1層目の場合よりも大きくなる。

その結果、必要露出領域よりも露出領域が増大し、場合によっては、本来露出

すべき導体パターンのみではなく、それに隣接する導体パターンも露出することになり、ビアホールに導体を充填したときに、隣接する導体パターンと短絡して、ショート不良を引き起こすおそれが発生する。

【 0 0 1 4 】

なお、図 2 (a) は、従来の多層回路部品の製造工程において、導体パターン（回路） 5 2 a が形成された基板 5 1 上に、ガラスを含む絶縁材料ペーストを塗布して焼成することにより、ビアホール 5 3 a を備えた絶縁層（第 1 ガラス含有層） 5 4 a を形成した状態を示しており、また、図 2 (b) は、導体パターン（回路） 5 2 b, 5 2 c が配設された第 1 ガラス含有層 5 4 a 上に、ガラスを含む絶縁材料ペーストを塗布して焼成することにより、ビアホール 5 3 b を備えた絶縁層（第 2 ガラス含有層） 5 4 b を形成した状態を示している。

【 0 0 1 5 】

図 2 (a), (b) に示すように、上記従来の、同じガラスが配合されている同一の絶縁材料ペーストを塗布・焼成するようにした多層回路部品の製造方法の場合、第 2 ガラス含有層 5 4 b の焼成収縮が進み、第 2 ガラス含有層 5 4 b のビアホール 5 3 b の直径が第 1 ガラス含有層 5 4 a のビアホール 5 3 a よりも大きくなり、ビアホール 5 3 b からビアホール導体 5 5 を充填したときに、ビアホール導体 5 5 が本来導通すべき導体パターン 5 2 b のみではなく、ビアホール 5 3 b に露出した隣接する導体パターン 5 2 c と短絡して、ショート不良を引き起こすという問題点がある。

【 0 0 1 6 】

また、焼成収縮量の違いから、基板の残留応力が不均一に発生することになるため、仮に、第 1 ガラス含有層を構成するガラスの熱膨張や熱収縮などの特性を基板に合わせたとしても、第 1 ガラス含有層上に形成される第 2 ガラス含有層においては熱収縮の程度が第 1 ガラス含有層の場合とは異なることになるため、基板に反りが発生し、多層回路部品の作製が困難になるという問題点がある。

【 0 0 1 7 】

本願発明は、上記問題点を解決するものであり、各ガラス含有層の焼成収縮量の差が小さく、各ガラス含有層に形成されたビアホール径の拡大割合が各層で近

似し、ビアホール内における導体どうしのショート不良を防止することが可能で、しかも基板の反りの少ない多層回路部品及びその製造方法を提供することを目的とする。

【 0 0 1 8 】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、本願発明（請求項 1）の多層回路部品は、
基板上に、ガラスを含有する材料からなる 2 層以上の層（ガラス含有層）を備えた多層回路部品であって、

2 層以上のガラス含有層のうちの、少なくとも、基板上に形成される第 1 ガラス含有層と、前記第 1 ガラス含有層上に形成される第 2 ガラス含有層において、ガラスの含有割合が異なっていること
を特徴としている。

【 0 0 1 9 】

2 層以上のガラス含有層のうちの、少なくとも、基板上に形成される第 1 ガラス含有層と、その上に形成される第 2 ガラス含有層において、ガラスの含有割合を異ならせることにより、各ガラス含有層が形成されることになる基板やガラス含有層などに対する濡れ性を制御して、第 1 ガラス含有層と第 2 ガラス含有層の焼成収縮量のばらつきを防止し、ガラス含有層にビアホールが形成されている場合のビアホール径の拡大を抑制して、ビアホール導体による、導体どうしのショート不良を防止することが可能になるとともに、基板の反りの少ない多層回路部品を提供することが可能になる。

なお、本願発明において、ガラス含有層とは、ガラスのみからなる層及びセラミック粒子などの無機成分にガラスを配合した材料からなる層の両方を含む概念である。

【 0 0 2 0 】

また、請求項 2 の多層回路部品は、前記第 1 ガラス含有層と、前記第 2 ガラス含有層に含有されるガラスが、低軟化点ガラスであることを特徴としている。

【 0 0 2 1 】

第 1 ガラス含有層と、第 2 ガラス含有層に含有されるガラスが、低軟化点ガラ

スである場合にも、第 1 ガラス含有層と、第 2 ガラス含有層における低軟化点ガラスの含有割合を異ならせることにより、各ガラス含有層が形成されることになる基板やガラス含有層などに対する濡れ性を制御して、第 1 ガラス含有層と第 2 ガラス含有層の焼成収縮量のばらつきを防止して、導体どうしのショート不良がなく、基板の反りの少ない多層回路部品を提供することが可能になる。

【 0 0 2 2 】

また、本願発明（請求項 3）の多層回路部品は、

基板上に、ガラスを含有する材料からなる 2 層以上の層（ガラス含有層）を備えた多層回路部品であって、

2 層以上のガラス含有層のうちの、少なくとも、基板上に形成される第 1 ガラス含有層と、前記第 1 ガラス含有層上に形成される第 2 ガラス含有層が、低軟化点ガラスを含む 2 種以上のガラスからなる配合ガラスを含有しており、かつ、

前記第 1 ガラス含有層に含有される配合ガラスと前記第 2 ガラス含有層に含有される配合ガラスにおける低軟化点ガラスの配合割合が異なっていることを特徴としている。

【 0 0 2 3 】

2 層以上のガラス含有層のうちの、少なくとも、基板上に形成される第 1 ガラス含有層と、その上に形成される第 2 ガラス含有層に、低軟化点ガラスを含む 2 種以上のガラスからなる配合ガラスを含有させるとともに、第 1 ガラス含有層と第 2 ガラス含有層において、配合ガラス中の低軟化点ガラスの配合割合を異ならせることにより、各ガラス含有層が形成されることになる基板やガラス含有層などに対する濡れ性を制御して、第 1 ガラス含有層と第 2 ガラス含有層の焼成収縮量のばらつきを防止し、ガラス含有層にビアホールが形成されている場合のビアホール径の拡大を抑制して、ビアホール導体による、導体どうしのショート不良を防止することが可能になるとともに、基板の反りの少ない多層回路部品を提供することが可能になる。

【 0 0 2 4 】

また、本願発明（請求項 4）の多層回路部品は、

基板上に、ガラスを含有する材料からなる 2 層以上の層（ガラス含有層）を備

えた多層回路部品であって、

2層以上のガラス含有層のうちの、少なくとも、基板上に形成される第1ガラス含有層と、前記第1ガラス含有層上に形成される第2ガラス含有層が、低軟化点ガラスを含む2種以上のガラスからなる配合ガラスを含有しており、かつ、

前記第1ガラス含有層と前記第2ガラス含有層において、前記配合ガラスの含有割合が異なっていること

を特徴としている。

【0025】

2層以上のガラス含有層のうちの、少なくとも、基板上に形成される第1ガラス含有層と、その上に形成される第2ガラス含有層に、低軟化点ガラスを含む2種以上のガラスからなる配合ガラスを含有させるとともに、第1ガラス含有層と第2ガラス含有層において、配合ガラスの含有割合を異ならせることにより、各ガラス含有層が形成されることになる基板やガラス含有層などに対する濡れ性を制御して、第1ガラス含有層と第2ガラス含有層の焼成収縮量のばらつきを防止し、ガラス含有層にビアホールが形成されている場合のビアホール径の拡大を抑制して、ビアホール導体による、導体どうしのショート不良を防止することが可能になるとともに、基板の反りの少ない多層回路部品を提供することが可能になる。

【0026】

また、請求項5の多層回路部品は、前記第1ガラス含有層を構成するガラスの前記基板に対する接触角が、前記第2ガラス含有層を構成するガラスの前記第1ガラス含有層に対する接触角よりも大きい場合に、前記第1ガラス含有層のガラスの含有割合を、第2ガラス含有層のガラスの含有割合よりも大きくしたことを特徴としている。

【0027】

第1ガラス含有層を構成するガラスの基板に対する接触角が、第2ガラス含有層を構成するガラスの第1ガラス含有層に対する接触角よりも大きい場合（すなわち、第1ガラス含有層を構成するガラスの基板に対する濡れ性が、第2ガラス含有層を構成するガラスの第1ガラス含有層に対する濡れ性より悪い場合）に、

第1ガラス含有層のガラスの含有割合を、第2ガラス含有層のガラスの含有割合よりも大きくするようにした場合、第1ガラス含有層の基板への濡れ性を向上させる一方、第2ガラス含有層の第1ガラス含有層への濡れ性を低下させ、それぞれの濡れ性の差異による焼結特性の違いを相殺して、第1及び第2ガラス含有層の焼成収縮量の差を小さくすることが可能になる。その結果、各ガラス含有層のビアホール径の拡大を抑制して、導体どうしのショート不良を防止することが可能で、しかも基板の反りの少ない多層回路部品を得ることが可能になる。

【0028】

また、請求項6の多層回路部品は、前記第1ガラス含有層を構成するガラスの前記基板に対する接触角が、前記第2ガラス含有層を構成するガラスの前記第1ガラス含有層に対する接触角よりも小さい場合に、前記第1ガラス含有層の低軟化点ガラスの含有割合を、第2ガラス含有層の低軟化点ガラスの含有割合よりも小さくしたことを特徴としている。

【0029】

請求項5とは逆に、第1ガラス含有層を構成するガラスの基板に対する接触角が、第2ガラス含有層を構成するガラスの第1ガラス含有層に対する接触角よりも小さい場合（すなわち、第1ガラス含有層を構成するガラスの基板に対する濡れ性が、第2ガラス含有層を構成するガラスの第1ガラス含有層に対する濡れ性より良好な場合）に、第1ガラス含有層の低軟化点ガラスの含有割合を、第2ガラス含有層の低軟化点ガラスの含有割合よりも小さくするようにした場合、第1ガラス含有層の基板への濡れ性を低下させる一方、第2ガラス含有層の第1ガラス含有層への濡れ性を向上させ、それぞれの濡れ性の差異による焼結特性の違いを相殺して、第1及び第2ガラス含有層の焼成収縮量の差を小さくすることが可能になる。その結果、ガラス含有層にビアホールが形成されている場合のビアホール径の拡大を抑制して、ビアホール導体による、導体どうしのショート不良を防止することが可能になるとともに、基板の反りの少ない多層回路部品を提供することが可能になる。

【0030】

また、請求項7の多層回路部品は、前記第1ガラス含有層を構成するガラスの

前記基板に対する接触角が、前記第2ガラス含有層を構成するガラスの前記第1ガラス含有層に対する接触角よりも大きい場合に、前記第1ガラス含有層に含有される配合ガラス中の低軟化点ガラスの配合割合を、第2ガラス含有層に含有される配合ガラス中の低軟化点ガラスの配合割合よりも大きくしたことを特徴としている。

【0031】

第1ガラス含有層を構成するガラスの基板に対する接触角が、第2ガラス含有層を構成するガラスの第1ガラス含有層に対する接触角よりも大きい場合（すなわち、第1ガラス含有層を構成するガラスの基板に対する濡れ性が、第2ガラス含有層を構成するガラスの第1ガラス含有層に対する濡れ性より悪い場合）に、第1ガラス含有層の配合ガラス中の低軟化点ガラスの配合割合を、第2ガラス含有層の配合ガラス中の低軟化点ガラスの配合割合よりも大きくするようにした場合、第1ガラス含有層の基板への濡れ性を向上させる一方、第2ガラス含有層の第1ガラス含有層への濡れ性を低下させ、それぞれの濡れ性の差異による焼結特性の違いを相殺して、第1及び第2ガラス含有層の焼成収縮量の差を小さくすることが可能になる。その結果、各ガラス含有層のビアホール径の拡大を抑制して、導体どうしのショート不良を防止することが可能で、しかも基板の反りの少ない多層回路部品を得ることが可能になる。

【0032】

また、請求項8の多層回路部品は、前記第1ガラス含有層を構成するガラスの前記基板に対する接触角が、前記第2ガラス含有層を構成するガラスの前記第1ガラス含有層に対する接触角よりも小さい場合に、前記第1ガラス含有層に含有される配合ガラス中の低軟化点ガラスの配合割合を、第2ガラス含有層に含有される配合ガラス中の低軟化点ガラスの配合割合よりも小さくしたことを特徴としている。

【0033】

請求項7とは逆に、第1ガラス含有層を構成するガラスの基板に対する接触角が、第2ガラス含有層を構成するガラスの第1ガラス含有層に対する接触角よりも小さい場合（すなわち、第1ガラス含有層を構成するガラスの基板に対する濡

れ性が、第2ガラス含有層を構成するガラスの第1ガラス含有層に対する濡れ性より良好な場合)に、第1ガラス含有層の配合ガラス中の低軟化点ガラスの配合割合を、第2ガラス含有層の配合ガラス中の低軟化点ガラスの配合割合よりも小さくするようにした場合、第1ガラス含有層の基板への濡れ性を低下させる一方、第2ガラス含有層の第1ガラス含有層への濡れ性を向上させ、それぞれの濡れ性の差異による焼結特性の違いを相殺して、第1及び第2ガラス含有層の焼成収縮量の差を小さくすることが可能になる。その結果、各ガラス含有層のビアホール径の拡大を抑制して、導体どうしのショート不良を防止することが可能で、しかも基板の反りの少ない多層回路部品を得ることが可能になる。

【0034】

また、請求項9の多層回路部品は、前記第1ガラス含有層を構成するガラスの前記基板に対する接触角が、前記第2ガラス含有層を構成するガラスの前記第1ガラス含有層に対する接触角よりも大きい場合に、前記第1ガラス含有層の配合ガラスの含有割合を、第2ガラス含有層の配合ガラスの含有割合よりも大きくしたことを特徴としている。

【0035】

第1ガラス含有層を構成するガラスの基板に対する接触角が、第2ガラス含有層を構成するガラスの第1ガラス含有層に対する接触角よりも大きい場合(すなわち、第1ガラス含有層を構成するガラスの基板に対する濡れ性が、第2ガラス含有層を構成するガラスの第1ガラス含有層に対する濡れ性より悪い場合)に、第1ガラス含有層の配合ガラスの含有割合を、第2ガラス含有層の配合ガラスの含有割合よりも大きくするようにした場合、第1ガラス含有層の基板への濡れ性を向上させる一方、第2ガラス含有層の第1ガラス含有層への濡れ性を低下させ、それぞれの濡れ性の差異による焼結特性の違いを相殺して、第1及び第2ガラス含有層の焼成収縮量の差を小さくすることが可能になる。その結果、各ガラス含有層のビアホール径の拡大を抑制して、導体どうしのショート不良を防止することが可能で、しかも基板の反りの少ない多層回路部品を得ることが可能になる。

【0036】

また、請求項10の多層回路部品は、前記第1ガラス含有層を構成するガラスの前記基板に対する接触角が、前記第2ガラス含有層を構成するガラスの前記第1ガラス含有層に対する接触角よりも小さい場合に、前記第1ガラス含有層の配合ガラスの含有割合を、第2ガラス含有層の配合ガラスの含有割合よりも小さくしたことを特徴としている。

【0037】

請求項9とは逆に、第1ガラス含有層を構成するガラスの基板に対する接触角が、第2ガラス含有層を構成するガラスの第1ガラス含有層に対する接触角よりも小さい場合（すなわち、第1ガラス含有層を構成するガラスの基板に対する濡れ性が、第2ガラス含有層を構成するガラスの第1ガラス含有層に対する濡れ性より良好な場合）に、第1ガラス含有層の配合ガラスの含有割合を、第2ガラス含有層の配合ガラスの含有割合よりも小さくするようにした場合、第1ガラス含有層の基板への濡れ性を低下させる一方、第2ガラス含有層の第1ガラス含有層への濡れ性を向上させ、それぞれの濡れ性の差異による焼結特性の違いを相殺して、第1及び第2ガラス含有層の焼成収縮量の差を小さくすることが可能になる。その結果、各ガラス含有層のビアホール径の拡大を抑制して、導体どうしのショート不良を防止することが可能で、しかも基板の反りの少ない多層回路部品を得ることが可能になる。

【0038】

また、本願発明（請求項11）の多層回路部品の製造方法は、

基板上に、ガラスを含有する材料からなる2層以上の層（ガラス含有層）を備えた多層回路部品の製造方法であって、少なくとも、

(a)基板上に、ガラス、もしくは該ガラスと酸化物の配合物と、感光性ビヒクルとを含有する感光性ガラスペースト（光硬化型ガラスペースト又は光可溶化型ガラスペースト）を印刷・乾燥する印刷・乾燥工程と、

(b)印刷・乾燥されたペースト層について、所定のマスクを用いてビアホールパターンを露光現像する現像工程と、

(c)前記ビアホールパターンが露光現像された前記ペースト層を焼成してガラス含有層（第1ガラス含有層）を形成する焼成工程と、

(d)前記第1ガラス含有層上に、前記第1ガラス含有層とは異なる含有割合となるような量のガラス、もしくは前記第1ガラス含有層とは異なる含有割合となるような量のガラスと酸化物の配合物と、感光性ビヒクルとを含有する感光性ガラスペースト（光硬化型ガラスペースト又は光可溶化型ガラスペースト）を印刷・乾燥する印刷・乾燥工程と、

(e)印刷・乾燥されたペースト層について、所定のマスクを用いてビアホールパターンを露光現像する現像工程と、

(f)前記ビアホールパターンが露光現像された前記ペースト層を焼成してガラス含有層（第2ガラス含有層）を形成する焼成工程と

を具備することを特徴としている。

【0039】

各ガラス含有層を、前記(a)～(f)の工程を経て形成することにより、基板上に、ガラスを含有する材料からなる2層以上の層（ガラス含有層）を備え、かつ、2層以上のガラス含有層のうちの、少なくとも、基板上に形成される第1ガラス含有層とその上に形成される第2ガラス含有層において、ガラスの含有割合が異なり、第1ガラス含有層と第2ガラス含有層の焼成収縮量のばらつきが少なく、各ガラス含有層のビアホール径の拡大の程度が軽微で、導体どうしのショート不良がなく、しかも基板の反りの少ない多層回路部品を確実に製造することが可能になる。

【0040】

また、請求項12の多層回路部品の製造方法は、前記第1ガラス含有層の形成に用いられる感光性ガラスペーストの構成成分であるガラスと、前記第2ガラス含有層に用いられる感光性ガラスペーストの構成成分であるガラスが、低軟化点ガラスであることを特徴としている。

【0041】

第1ガラス含有層の形成に用いられる感光性ガラスペーストの構成成分であるガラスと、第2ガラス含有層に用いられる感光性ガラスペーストの構成成分であるガラスが、低軟化点ガラスである場合にも、第1ガラス含有層と、第2ガラス含有層におけるガラスの含有割合を異ならせることにより、第1ガラス含有層と

第 2 ガラス含有層の焼成収縮量のばらつきが少なく、各ガラス含有層のビアホール径の拡大の程度が軽微で、導体どうしのショート不良がなく、しかも基板の反りの少ない多層回路部品を確実に製造することが可能になる。

【 0 0 4 2 】

なお、感光性ガラスペーストとしては、無機成分と感光性ビヒクル（感光性有機成分）の重量比が 4 0 : 6 0 ~ 7 0 : 3 0 になるように配合した感光性ガラスペーストを用いることが望ましい。なお、無機成分の割合は、5 0 : 5 0 ~ 5 5 : 4 5 の範囲とすることがさらに望ましい。

感光性ガラスペーストとしては、例えば、無機成分粉末と感光性ビヒクル（感光性有機成分）とを 3 本ロールミルを用いて分散させたものなどを用いることができる。

【 0 0 4 3 】

また、本願発明において用いることが可能な感光性ビヒクル（感光性有機成分）としては、メタクリル酸メチルとメタクリル酸との共重合体、モノマー、光開始剤、溶剤を配合したものなどを用いることが可能であり、その具体的な種類に特別の制約はない。

【 0 0 4 4 】

また、本願発明（請求項 1 3）の多層回路部品の製造方法は、

基板上に、ガラスを含有する材料からなる 2 層以上の層（ガラス含有層）を備えた多層回路部品の製造方法であって、少なくとも、

（a）基板上に、低軟化点ガラスを含む 2 種以上のガラスからなる配合ガラス、もしくは該配合ガラスと酸化物の配合物と、感光性ビヒクルとを含有する感光性ガラスペースト（光硬化型ガラスペースト又は光可溶化型ガラスペースト）を印刷・乾燥する印刷・乾燥工程と、

（b）印刷・乾燥されたペースト層について、所定のマスクを用いてビアホールパターンを露光現像する現像工程と、

（c）前記ビアホールパターンが露光現像された前記ペースト層を焼成してガラス含有層（第 1 ガラス含有層）を形成する焼成工程と、

（d）前記第 1 ガラス含有層上に、前記第 1 ガラス含有層に含有される配合ガラ

スとは低軟化点ガラスの配合割合が異なる配合ガラス、もしくは前記第 1 ガラス含有層に含有される配合ガラスとは低軟化点ガラスの配合割合が異なる配合ガラスと酸化物の配合物と、感光性ビヒクルとを含有する感光性ガラスペースト（光硬化型ガラスペースト又は光可溶化型ガラスペースト）を印刷・乾燥する印刷・乾燥工程と、

（e）印刷・乾燥されたペースト層について、所定のマスクを用いてビアホールパターンを露光現像する現像工程と、

（f）前記ビアホールパターンが露光現像された前記ペースト層を焼成してガラス含有層（第 2 ガラス含有層）を形成する焼成工程と

を具備することを特徴としている。

【 0 0 4 5 】

各ガラス含有層を、前記（a）～（f）の工程を経て形成することにより、基板上に、ガラスを含有する材料からなる 2 層以上の層（ガラス含有層）を備え、かつ、2 層以上のガラス含有層のうちの、少なくとも、基板上に形成される第 1 ガラス含有層とその上に形成される第 2 ガラス含有層において、配合ガラス中の低軟化点ガラスの配合割合が異なっており、第 1 ガラス含有層と第 2 ガラス含有層の焼成収縮量のばらつきが少なく、各ガラス含有層のビアホール径の拡大の程度が軽微で、隣接する導体とのショート不良がなく、しかも基板の反りの少ない多層回路部品を確実に製造することが可能になる。

【 0 0 4 6 】

また、本願発明（請求項 1 4）の多層回路部品の製造方法は、

基板上に、ガラスを含有する材料からなる 2 層以上の層（ガラス含有層）を備えた多層回路部品の製造方法であって、少なくとも、

（a）基板上に、低軟化点ガラスを含む 2 種以上のガラスからなる配合ガラス、もしくは該配合ガラスと酸化物の配合物と、感光性ビヒクルとを含有する感光性ガラスペースト（光硬化型ガラスペースト又は光可溶化型ガラスペースト）を印刷・乾燥する印刷・乾燥工程と、

（b）印刷・乾燥されたペースト層について、所定のマスクを用いてビアホールパターンを露光現像する現像工程と、

(c)前記ビアホールパターンが露光現像された前記ペースト層を焼成してガラス含有層（第1ガラス含有層）を形成する焼成工程と、

(d)前記第1ガラス含有層上に、前記第1ガラス含有層中の配合ガラスの含有割合とは異なる含有割合となるような量の配合ガラス、もしくは前記第1ガラス含有層中の配合ガラスの含有割合とは異なる含有割合となるような量の配合ガラスと酸化物の配合物と、感光性ビヒクルとを含有する感光性ガラスペースト（光硬化型ガラスペースト又は光可溶化型ガラスペースト）を印刷・乾燥する印刷・乾燥工程と、

(e)印刷・乾燥されたペースト層について、所定のマスクを用いてビアホールパターンを露光現像する現像工程と、

(f)前記ビアホールパターンが露光現像された前記ペースト層を焼成してガラス含有層（第2ガラス含有層）を形成する焼成工程と

を具備することを特徴としている。

【0047】

各ガラス含有層を、前記(a)～(f)の工程を経て形成することにより、基板上に、ガラスを含有する材料からなる2層以上の層（ガラス含有層）を備え、かつ、2層以上のガラス含有層のうちの、少なくとも、基板上に形成される第1ガラス含有層とその上に形成される第2ガラス含有層において、配合ガラスの含有割合が異なっており、第1ガラス含有層と第2ガラス含有層の焼成収縮量のばらつきが少なく、各ガラス含有層のビアホール径の拡大の程度が軽微で、隣接する導体とのショート不良がなく、しかも基板の反りの少ない多層回路部品を確実に製造することが可能になる。

【0048】

【発明の実施の形態】

以下、本願発明の実施の形態を示して、本願発明の特徴とするところをさらに詳しく説明する。

【0049】

〔実施形態1〕

ここでは、図1に示すように、導体パターン（回路）2aが形成された基板1

上に、ビアホール 3 a を有する絶縁層（第 1 ガラス含有層）4 a が形成され、さらに、導体パターン（回路）2 b, 2 c が形成された第 1 ガラス含有層 4 a の上に、ビアホール 3 b を有する第 2 ガラス含有層 4 b が形成されているとともに、ビアホール 3 a 及び 3 b に導体（ビアホール導体）5 が充填され、導体パターン 2 a と導体パターン 2 b が、ビアホール導体 5 により接続された構造を有する多層回路部品（ここでは積層型コイル部品）を例にとって説明する。なお、図 1 では、第 2 ガラス含有層 4 b までしか示していないが、さらに積層数の多い構造とすることも可能である。

【 0 0 5 0 】

①まず、10 cm×10 cm サイズの平面形状が正方形のアルミナ基板を用意する。なお、本願発明においては、基板の種類に特に制約はなく、アルミナ基板の他にも、SiO₂ 基板、ガラス基板などの種々の基板を用いることが可能である。

②次に、基板上に所定の導体配線を形成する。導体配線は、表 2 に示すような割合で、有機ビヒクル（感光性ビヒクル）と導体粉末（Ag 粉末）を配合した導体ペーストを、スクリーン印刷法により基板上に所定のパターンで印刷した後、乾燥し、800℃、空气中で焼成することにより形成する。

【 0 0 5 1 】

【表 2】

導体ペーストの構成材料	成分	重量部
導体粉末	Ag	78
	ガラス粉末	2
有機ビヒクル	エチレングリコール	18
	エチルセルロース	2

【 0 0 5 2 】

ただし、導体配線用の導電材料はA gに限られるものではなく、A u、P t、C u、N i、P d、Wなどの種々の導電材料を用いることが可能である。

③その後、導体配線が施された焼成済みの基板上に、表3に示すような割合で無機成分と有機成分を配合した1層目用ガラスペースト（感光性ガラスペースト）をスクリーン印刷により全面塗布し乾燥する。

【 0 0 5 3 】

【表3】

	成分	1層目用 ガラスペ ースト (重量部)	2層目用 ガラスペ ースト (重量部)
無機成分	①ガラス(SiO ₂ :K ₂ O:B ₂ O ₃ =79:2:19, Ts=780℃)	40	35
	②クオーツ	10	15
有機成分	①メタクリル酸メチルとメタクリル酸の共重合体	7	7
	②モノマー（EO変性トリメチロールプロパントリアクリレート）	14	14
	③開始剤（2-メチル-1-[4-(メチルチオ)フェニル]-2-モルフォリノプロパンノン-1）	2	2
	④溶剤（エチルカルビトールアセテート）	27	27

【 0 0 5 4 】

表3に示すように、この1層目用ガラスペーストに配合されているガラスの軟化温度（Ts）は780℃である。

なお、この実施形態1の1層目用ガラスペースト（感光性ガラスペースト）においては、表3に示すように、無機成分として、ガラス（SiO₂:K₂O:B

$2\text{O}_3 = 79 : 2 : 19$, $T_s = 780^\circ\text{C}$) と、クォーツ（セラミック粒子）を所定の割合で配合したものをを用いており、焼成の際に基板が反らないように、焼結特性や熱膨張係数の調整を行っている。

④それから、導体配線の一部が露出するようなビアホールのパターンを有するフォトマスクを介して紫外光で露光し、光が照射された部分を硬化させる。そして、0.5重量% Na_2CO_3 水溶液で現像することによりビアホールを形成した後、空气中 800°C で焼成し、1層目の絶縁層（第1ガラス含有層）を形成する。

⑤次に、第1ガラス含有層上に、上記②の工程で基板上に導体配線を形成するのに用いたものと同じ表2に示す導体ペーストを、所定のパターンを施したスクリーン版を用いてスクリーン印刷し、乾燥し、 800°C 、空气中で焼成する。

これにより、ビアホールに導体が充填されるとともに、絶縁層上に導体配線パターンが形成され、1層目の導体配線と2層目の導体配線が直列に接続される。

⑥次に、2層目の導体配線が形成された基板の表面に（第1ガラス含有層上に）、表3に示すような割合で無機成分と有機成分を配合した2層目用ガラスペーストを塗布する。

なお、この2層目用ガラスペーストとしては、1層目用ガラスペーストにおいて用いられているガラスと同じガラスを、配合割合を40重量部から35重量部に減らし、クォーツを10重量部から15重量部に増やして配合したガラスペーストが用いられている。

⑦それから、上記④と同様の条件（すなわち、第1ガラス含有層の場合と同様の条件）で露光・現像・焼成することにより、第2ガラス含有層を形成した後、ビアホールに導体（ビアホール導体）を充填する。

なお、さらに積層数の多い多層回路部品を製造する場合には、同様の工程を繰り返して、ガラス含有層を積層することにより、所定の積層数の多層回路部品を得ることができる。

【0055】

[比較例1]

上記表3の1層目用ガラスペーストと同じガラスペーストのみを使用し、その

他は、上記実施形態 1 の場合と同様の手順及び条件で、上記実施形態 1 と同様の多層回路部品を作製した。

【 0 0 5 6 】

< 評価 >

上記実施形態 1 及び比較例 1 の方法により多層回路部品を製造した場合における、1 層目、2 層目、3 層目のガラス含有層の、現像後及び焼成後のビアホール径、及び 1 層目、2 層目、3 層目の各ガラス含有層を形成した時点（各ガラス含有層を焼成した時点）における基板の反りの大きさを表 4 に示す。

【 0 0 5 7 】

【表 4】

	実施例 1			比較例 1		
	現像後ビアホール径	焼成後ビアホール径	基板の反り	現像後ビアホール径	焼成後ビアホール径	基板の反り
1 層目のガラス含有層	30 μm	52 μm	150 μm	26 μm	49 μm	200 μm
2 層目のガラス含有層	28 μm	49 μm	250 μm	32 μm	67 μm	400 μm
3 層目のガラス含有層	28 μm	48 μm	200 μm	31 μm	70 μm	900 μm

【 0 0 5 8 】

表 4 に示すように、上記比較例 1 の多層回路部品においては、第 2 ガラス含有層以降のガラス含有層のビアホール径が第 1 ガラス含有層のビアホール径よりかなり大きくなり、ビアホールに導体を充填したときに、本来ビアホールにより接続しようとする導体パターンと、隣接する導体パターンが短絡して、ショート不良が発生する場合もあった。一方、上記実施形態 1 の多層回路部品の場合には、第 1 ガラス含有層と第 2 ガラス含有層以降のガラス含有層の焼成収縮の割合がほぼ同等で、第 2 ガラス含有層以降のガラス含有層のビアホール径が、第 1 ガラ

ス含有層のビアホール径とほぼ同じとなり、本来ビアホールにより接続しようとする導体パターンと、隣接する導体パターンの短絡を確実に防止できることが確認された。

【 0 0 5 9 】

これは、上記実施形態 1 の多層回路部品においては、アルミナ基板との濡れ性が悪い第 1 ガラス含有層には、ガラス含有割合の大きいガラスペーストを用いて焼結性を補い、ガラス含有層上での焼成となる、第 2 ガラス含有層以降には、ガラス含有割合の小さいガラスペーストを用いて、焼結性が高くなりすぎないようにすることにより、第 2 ガラス含有層以降のガラス含有層の焼結性が、第 1 ガラス含有層の焼結性とほぼ同じになることによるものである。

【 0 0 6 0 】

また、表 4 に示すように、上記実施形態 1 の多層配線回路板においては、基板の反りが $250\mu\text{m}$ 以内に収まり、特に表 4 には示していないが、ガラス含有層を 4 層以上積層することも可能であった。しかし、上記比較例 1 の多層回路部品においては、ガラス含有層を積層してゆくにつれて、反りが大きくなり 3 層目のガラス含有層を積層したときの基板の反りは $900\mu\text{m}$ に達した。このように基板の反りが大きくなると、ガラスペーストを印刷する際に、チャック機構により基板をチャックして印刷ステージに載置することができなくなり、それ以上の多層化は困難であった。

【 0 0 6 1 】

〔実施形態 2〕

第 1 ガラス含有層及び第 2 ガラス含有層を形成するためのガラスペーストとして、表 5 に示すような 1 層目用ガラスペースト（感光性ガラスペースト）及び 2 層目用ガラスペーストを用いた点を除いて、上記実施形態 1 の場合と同様の方法で多層回路部品を製造した。

【 0 0 6 2 】

【表 5】

	成分	1層目用 ガラスペ ースト (重量部)	2層目用 ガラスペ ースト (重量部)
無機分	①ガラス($\text{SiO}_2:\text{K}_2\text{O}:\text{B}_2\text{O}_3=79:2:19$, $T_s=780^\circ\text{C}$)	27	29
	②ガラス($\text{Bi}_2\text{O}_3:\text{B}_2\text{O}_3:\text{Al}_2\text{O}_3:\text{SiO}_2=74:22:3:1$, $T_s=495^\circ\text{C}$)	3	1
	③クオーツ	20	20
有機分	①メタクリル酸メチルとメタクリル酸の共重合体	7	7
	②モノマー(EO変性トリメチロールプロパントリアクリレート)	14	14
	③開始剤(2-メチル-1-[4-(メチルチオ)フェニル]-2-モルフォリノプロパンノン-1)	2	2
	④溶剤(エチルカルビトールアセート)	27	27

【0063】

すなわち、この実施形態では、一層目用ガラスペーストを構成するガラス（配合ガラス）として、

①組成が $\text{SiO}_2:\text{K}_2\text{O}:\text{B}_2\text{O}_3=79:2:19$ で、ガラス軟化点 T_s が 780°C のガラス27重量部と、

②組成が $\text{Bi}_2\text{O}_3:\text{B}_2\text{O}_3:\text{Al}_2\text{O}_3:\text{SiO}_2=74:22:3:1$ で、ガラス軟化点 T_s が 495°C のガラス3重量部

を配合した配合ガラスを用いた。

また、二層目用ガラスペーストとして、

①組成が $\text{SiO}_2 : \text{K}_2\text{O} : \text{B}_2\text{O}_3 = 79 : 2 : 19$ で、ガラス軟化点 T_s が 780°C のガラス 29 重量部と、

②組成が $\text{Bi}_2\text{O}_3 : \text{B}_2\text{O}_3 : \text{Al}_2\text{O}_3 : \text{SiO}_2 = 74 : 22 : 3 : 1$ で、ガラス軟化点 T_s が 495°C のガラス 1 重量部を配合した配合ガラスを用いた。

【0064】

[比較例 2]

上記表 5 の 1 層目用ガラスペーストと同じガラスペーストのみを使用し、その他は、上記実施形態 2 の場合と同様の手順及び条件で、上記実施形態 2 と同様の多層回路部品を作製した。

【0065】

<評価>

上記実施形態 2 及び比較例 2 の方法により多層回路部品を製造した場合における、1 層目、2 層目、3 層目のガラス含有層の、現像後及び焼成後のビアホール径、及び 1 層目、2 層目、3 層目の各ガラス含有層を形成した時点（各ガラス含有層を焼成した時点）における基板の反りの大きさを表 6 に示す。

【0066】

【表 6】

	実施例 2			比較例 2		
	現像後ビアホール径	焼成後ビアホール径	基板の反り	現像後ビアホール径	焼成後ビアホール径	基板の反り
1 層目	34 μm	55 μm	250 μm	30 μm	52 μm	200 μm
2 層目	28 μm	51 μm	300 μm	34 μm	70 μm	450 μm
3 層目	30 μm	53 μm	200 μm	31 μm	85 μm	950 μm

【0067】

表 6 に示すように、上記比較例 2 の多層回路部品においては、第 2 ガラス含有

層以降のガラス含有層のビアホール径が第 1 ガラス含有層のビアホール径よりもかなり大きくなり、ビアホールに導体を充填したときに、本来ビアホールにより接続しようとする導体パターンと、隣接する導体パターンが短絡して、ショート不良が発生する場合もあった。一方、上記実施形態 2 の多層回路部品の場合には、第 1 ガラス含有層と第 2 ガラス含有層以降のガラス含有層の焼成収縮の割合がほぼ同等で、第 2 ガラス含有層以降のガラス含有層のビアホール径が、第 1 ガラス含有層のビアホール径とほぼ同じとなり、本来ビアホールにより接続しようとする導体パターンと、隣接する導体パターンの短絡を確実に防止できることが確認された。

【 0 0 6 8 】

これは、上記実施形態 2 の多層回路部品においては、アルミナ基板との濡れ性が悪い第 1 ガラス含有層には、ガラス軟化点が 495°C と低いガラスの配合割合を大きくした配合ガラスを用いて焼結性を補い、ガラス含有層上での焼成となる、第 2 ガラス含有層以降には、ガラス軟化点が 495°C と低いガラスの配合割合を小さくした配合ガラスを用いて、焼結性が高くなりすぎないようにしていることから、第 2 ガラス含有層以降のガラス含有層の焼結性を、第 1 ガラス含有層の焼結性とほぼ同じにすることができていることによるものである。

【 0 0 6 9 】

また、表 6 に示すように、上記実施形態 2 の多層配線回路板においては、基板の反りが $300\mu\text{m}$ 以内に収まり、特に表 6 には示していないが、ガラス含有層を 4 層以上積層することも可能であった。しかし、上記比較例 2 の多層回路部品においては、ガラス含有層を積層してゆくにつれて、反りが大きくなり 3 層目のガラス含有層を積層したときの基板の反りは $950\mu\text{m}$ に達し、4 層以上積層することは困難であった。

【 0 0 7 0 】

〔実施形態 3〕

第 1 ガラス含有層及び第 2 ガラス含有層を形成するためのガラスペーストとして、表 7 に示すような 1 層目用ガラスペースト（感光性ガラスペースト）及び 2 層目用ガラスペーストを用いた点を除いて、上記実施形態 2 の場合と同様の方法

で多層回路部品を製造した。

【0071】

【表 7】

	成分	1層目用 ガラスペ ースト (重量部)	2層目用 ガラスペ ースト (重量部)
無機分	①配合ガラス＝ガラス($\text{SiO}_2:\text{K}_2\text{O}:\text{B}_2\text{O}_3=79:2:19$, $T_s=780^\circ\text{C}$) : ガラス($\text{Bi}_2\text{O}_3:\text{B}_2\text{O}_3:\text{Al}_2\text{O}_3:\text{SiO}_2=74:22:3:1$, $T_s=495^\circ\text{C}$) = 9 : 1 (重量比)	30	27
	②クォーツ	20	23
有機分	①メタクリル酸メチルとメタクリル酸の共重合体	7	7
	②モノマー(EO変性トリメチロールプロパントリアクリレート)	14	14
	③開始剤(2-メチル-1-[4-(メチルチオ)フェニル]-2-モルフォリノプロパンノン-1)	2	2
	④溶剤(イソカルビトールアセート)	27	27

【0072】

すなわち、この実施形態3では、表7に示すように、一層目用ガラスペーストを構成するガラス（配合ガラス）として、組成が $\text{SiO}_2:\text{K}_2\text{O}:\text{B}_2\text{O}_3=79:2:19$ で、ガラス軟化点 T_s が 780°C のガラスと、組成が $\text{Bi}_2\text{O}_3:\text{B}_2\text{O}_3:\text{Al}_2\text{O}_3:\text{SiO}_2=74:22:3:1$ で、ガラス軟化点 T_s が 495°C のガラスを、重量比で9:1の割合で配合した配合ガラスを用い、その含有割合を30重量部としたガラスペーストを用い、また、

また、二層目用ガラスペーストを構成するガラス（配合ガラス）として、1層

目用ガラスペーストと同じ組成の配合ガラスを用い、その含有割合を 2 7 重量部としたガラスペーストを用いた。

【0 0 7 3】

〔比較例 3〕

上記表 7 の 1 層目用ガラスペーストと同じガラスペーストのみを使用し、その他は、上記実施形態 3 の場合と同様の手順及び条件で、上記実施形態 3 と同様の多層回路部品を作製した。なお、比較例 3 は上記比較例 2 の多層回路部品と同一である。

【0 0 7 4】

＜評価＞

上記実施形態 3 及び比較例 3 の方法により多層回路部品を製造した場合における、1 層目、2 層目、3 層目のガラス含有層の現像後及び焼成後のビアホール径、及び 1 層目、2 層目、3 層目の各ガラス含有層を形成した時点（各ガラス含有層を焼成した時点）における基板の反りの大きさを表 8 に示す。

【0 0 7 5】

【表 8】

	実施例 3			比較例 3（＝比較例 2）		
	現像後ビアホール径	焼成後ビアホール径	基板の反り	現像後ビアホール径	焼成後ビアホール径	基板の反り
1 層目	33 μm	56 μm	250 μm	30 μm	52 μm	200 μm
2 層目	28 μm	53 μm	250 μm	34 μm	70 μm	450 μm
3 層目	29 μm	51 μm	200 μm	31 μm	85 μm	950 μm

【0 0 7 6】

表 8 に示すように、上記比較例 3 の多層回路部品においては、第 2 ガラス含有層以降のガラス含有層のビアホール径が第 1 ガラス含有層のビアホール径よりもかなり大きくなり、ビアホールに導体を充填したときに、本来、ビアホールによ

り接続しようとする導体パターンと、隣接する導体パターンが短絡して、ショート不良が発生する場合もあったが、上記実施形態 3 の多層回路部品の場合には、第 1 ガラス含有層と第 2 ガラス含有層以降のガラス含有層の焼成収縮の割合がほぼ同等で、第 2 ガラス含有層以降のガラス含有層のビアホール径が、第 1 ガラス含有層のビアホール径とほぼ同じとなり、本来、ビアホールにより接続しようとする導体パターンと、隣接する導体パターンの短絡を確実に防止できることが確認された。

【 0 0 7 7 】

これは、上記実施形態 1 ～ 3 の多層回路部品においては、アルミナ基板との濡れ性が悪い第 1 ガラス含有層には、配合ガラスを十分に含有させることにより焼結性を補い、ガラス含有層上での焼成となる第 2 ガラス含有層以降には、配合ガラスの含有割合を小さくして、焼結性が高くなりすぎないようにしていることから、第 2 ガラス含有層以降のガラス含有層の焼結性を、第 1 ガラス含有層の焼結性とほぼ同じにすることができていることによるものである。

【 0 0 7 8 】

また、表 8 に示すように、上記実施形態 3 の多層配線回路板においては、基板の反りが $250\ \mu\text{m}$ 以内に収まり、特に表 8 には示していないが、ガラス含有層を 4 層以上積層することも可能であった。しかし、上記比較例 3 の多層回路部品においては、ガラス含有層を積層してゆくにつれて、反りが大きくなり 3 層目のガラス含有層を積層したときの基板の反りは $950\ \mu\text{m}$ に達し、4 層以上積層することは困難であった。

【 0 0 7 9 】

なお、上記各実施形態 1, 2, 3 では、基板としてアルミナ基板を用いた場合、すなわち、第 1 ガラス含有層を構成するガラスの基板に対する接触角が、第 2 ガラス含有層を構成するガラスの第 1 ガラス含有層に対する接触角よりも大きい場合を例にとって説明したが、基板としてガラス濡れ性に優れたガラス基板を用いた場合、すなわち、第 1 ガラス含有層を構成するガラスの基板に対する接触角が、第 2 ガラス含有層を構成するガラスの第 1 ガラス含有層に対する接触角よりも小さい場合にも本願発明を適用することが可能であり、その場合には、第 1 ガ

ラス含有層に用いるガラスについては、焼結性が高くなりすぎないように、ガラス組成、ガラス量などを本願発明の範囲内で調整する一方、ガラス含有層上での焼成となる、第2ガラス含有層以降に用いるガラスについては、焼結性を補うことができるように、ガラス組成、ガラス量などを本願発明の範囲内で調整することにより、第2ガラス含有層以降のガラス含有層の焼結性を、第1ガラス含有層の焼結性とほぼ同じにすることが可能になり、上記実施形態1～3の場合と同様の作用効果を得ることが可能である。

【0080】

本願発明は、さらにその他の点においても上記実施形態に限定されるものではなく、多層回路部品の種類、ガラス含有層を構成する具体的なガラスの種類や組成、基板の構成材料の種類や組成などに関し、発明の要旨の範囲内において、種々の応用、変形を加えることが可能である。

【0081】

【発明の効果】

上述のように、本願発明（請求項1）の多層回路部品は、2層以上のガラス含有層のうちの、少なくとも、基板上に形成される第1ガラス含有層と、その上に形成される第2ガラス含有層において、ガラスの含有割合を異ならせるようにしているので、各ガラス含有層が形成されることになる基板やガラス含有層などに対する濡れ性を制御して、第1ガラス含有層と第2ガラス含有層の焼成収縮量のばらつきを防止し、ガラス含有層にビアホールが形成されている場合のビアホール径の拡大を抑制して、ビアホール導体による、導体どうしのショート不良を防止することが可能になるとともに、基板の反りの少ない多層回路部品を提供することが可能になる。

【0082】

また、請求項2の多層回路部品のように、第1ガラス含有層と、第2ガラス含有層に含有されるガラスが、低軟化点ガラスである場合にも、第1ガラス含有層と、第2ガラス含有層における低軟化点ガラスの含有割合を異ならせることにより、各ガラス含有層が形成されることになる基板やガラス含有層などに対する濡れ性を制御し、第1ガラス含有層と第2ガラス含有層の焼成収縮量のばらつきを

防止して、導体どうしのショート不良がなく、基板の反りの少ない多層回路部品を提供することが可能になる。

【 0 0 8 3 】

また、本願発明（請求項 3）の多層回路部品は、2 層以上のガラス含有層のうちの、少なくとも、基板上に形成される第 1 ガラス含有層と、その上に形成される第 2 ガラス含有層に、低軟化点ガラスを含む 2 種以上のガラスからなる配合ガラスを含有させるとともに、第 1 ガラス含有層と第 2 ガラス含有層において、配合ガラス中の低軟化点ガラスの配合割合を異ならせることにより、各ガラス含有層が形成されることになる基板やガラス含有層などに対する濡れ性を制御して、第 1 ガラス含有層と第 2 ガラス含有層の焼成収縮量のばらつきを防止することが可能なる。したがって、ガラス含有層にビアホールが形成されている場合のビアホール径の拡大を抑制して、ビアホール導体による、導体どうしのショート不良を防止することが可能になるとともに、基板の反りを抑制することが可能になる。

【 0 0 8 4 】

また、本願発明（請求項 4）の多層回路部品は、2 層以上のガラス含有層のうちの、少なくとも、基板上に形成される第 1 ガラス含有層と、その上に形成される第 2 ガラス含有層に、低軟化点ガラスを含む 2 種以上のガラスからなる配合ガラスを含有させるとともに、第 1 ガラス含有層と第 2 ガラス含有層において、配合ガラスの含有割合を異ならせることにより、各ガラス含有層が形成されることになる基板やガラス含有層などに対する濡れ性を制御して、第 1 ガラス含有層と第 2 ガラス含有層の焼成収縮量のばらつきを防止することが可能になる。したがって、ガラス含有層にビアホールが形成されている場合のビアホール径の拡大を抑制して、ビアホール導体による、導体どうしのショート不良を防止することが可能になるとともに、基板の反りを抑制することが可能になる。

【 0 0 8 5 】

また請求項 5 の多層回路部品のように、第 1 ガラス含有層を構成するガラスの基板に対する接触角が、第 2 ガラス含有層を構成するガラスの第 1 ガラス含有層に対する接触角よりも大きい場合（すなわち、第 1 ガラス含有層を構成するガラ

スの基板に対する濡れ性が、第2ガラス含有層を構成するガラスの第1ガラス含有層に対する濡れ性より悪い場合)に、第1ガラス含有層の低軟化点ガラスの含有割合を、第2ガラス含有層の低軟化点ガラスの含有割合よりも大きくするようにした場合、第1ガラス含有層の基板への濡れ性を向上させる一方、第2ガラス含有層の第1ガラス含有層への濡れ性を低下させ、それぞれの濡れ性の差異による焼結特性の違いを相殺して、第1及び第2ガラス含有層の焼成収縮量の差を小さくすることが可能になる。その結果、各ガラス含有層のビアホール径の拡大を抑制して、導体どうしのショート不良を防止することができるようになるとともに、基板の反りを抑制することが可能になる。

【 0 0 8 6 】

また、請求項5とは逆に、第1ガラス含有層を構成するガラスの基板に対する接触角が、第2ガラス含有層を構成するガラスの第1ガラス含有層に対する接触角よりも小さい場合(すなわち、第1ガラス含有層を構成するガラスの基板に対する濡れ性が、第2ガラス含有層を構成するガラスの第1ガラス含有層に対する濡れ性より良好な場合)に、請求項6の多層回路部品のように、第1ガラス含有層の低軟化点ガラスの含有割合を、第2ガラス含有層の低軟化点ガラスの含有割合よりも小さくするようにした場合、第1ガラス含有層の基板への濡れ性を低下させる一方、第2ガラス含有層の第1ガラス含有層への濡れ性を向上させ、それぞれの濡れ性の差異による焼結特性の違いを相殺して、第1及び第2ガラス含有層の焼成収縮量の差を小さくすることが可能になる。したがって、ガラス含有層にビアホールが形成されている場合のビアホール径の拡大を抑制して、ビアホール導体による、導体どうしのショート不良を防止することが可能になるとともに、基板の反りを抑制することが可能になる。

【 0 0 8 7 】

また、請求項7の多層回路部品のように、第1ガラス含有層を構成するガラスの基板に対する接触角が、第2ガラス含有層を構成するガラスの第1ガラス含有層に対する接触角よりも大きい場合(すなわち、第1ガラス含有層を構成するガラスの基板に対する濡れ性が、第2ガラス含有層を構成するガラスの第1ガラス含有層に対する濡れ性より悪い場合)に、第1ガラス含有層の配合ガラス中の低

軟化点ガラスの配合割合を、第2ガラス含有層の配合ガラス中の低軟化点ガラスの配合割合よりも大きくするようにした場合、第1ガラス含有層の基板への濡れ性を向上させる一方、第2ガラス含有層の第1ガラス含有層への濡れ性を低下させ、それぞれの濡れ性の差異による焼結特性の違いを相殺して、第1及び第2ガラス含有層の焼成収縮量の差を小さくすることが可能になる。その結果、各ガラス含有層のビアホール径の拡大を抑制して、導体どうしのショート不良を防止することが可能で、しかも基板の反りを抑制することが可能になる。

【 0 0 8 8 】

また、請求項7とは逆に、第1ガラス含有層を構成するガラスの基板に対する接触角が、第2ガラス含有層を構成するガラスの第1ガラス含有層に対する接触角よりも小さい場合（すなわち、第1ガラス含有層を構成するガラスの基板に対する濡れ性が、第2ガラス含有層を構成するガラスの第1ガラス含有層に対する濡れ性より良好な場合）に、請求項8の多層回路部品のように、第1ガラス含有層の配合ガラス中の低軟化点ガラスの配合割合を、第2ガラス含有層の配合ガラス中の低軟化点ガラスの配合割合よりも小さくするようにした場合、第1ガラス含有層の基板への濡れ性を低下させる一方、第2ガラス含有層の第1ガラス含有層への濡れ性を向上させ、それぞれの濡れ性の差異による焼結特性の違いを相殺して、第1及び第2ガラス含有層の焼成収縮量の差を小さくすることが可能になる。その結果、各ガラス含有層のビアホール径の拡大を抑制して、導体どうしのショート不良を防止することが可能になるとともに、基板の反りを抑制することが可能になる。

【 0 0 8 9 】

また、請求項9の多層回路部品のように、第1ガラス含有層を構成するガラスの基板に対する接触角が、第2ガラス含有層を構成するガラスの第1ガラス含有層に対する接触角よりも大きい場合（すなわち、第1ガラス含有層を構成するガラスの基板に対する濡れ性が、第2ガラス含有層を構成するガラスの第1ガラス含有層に対する濡れ性より悪い場合）に、第1ガラス含有層の配合ガラスの含有割合を、第2ガラス含有層の配合ガラスの含有割合よりも大きくするようにした場合、第1ガラス含有層の基板への濡れ性を向上させる一方、第2ガラス含有層

の第1ガラス含有層への濡れ性を低下させ、それぞれの濡れ性の差異による焼結特性の違いを相殺して、第1及び第2ガラス含有層の焼成収縮量の差を小さくすることが可能になる。その結果、各ガラス含有層のビアホール径の拡大を抑制して、導体どうしのショート不良を防止することが可能になるとともに、基板の反りを抑制することが可能になる。

【0090】

また、請求項9とは逆に、第1ガラス含有層を構成するガラスの基板に対する接触角が、第2ガラス含有層を構成するガラスの第1ガラス含有層に対する接触角よりも小さい場合（すなわち、第1ガラス含有層を構成するガラスの基板に対する濡れ性が、第2ガラス含有層を構成するガラスの第1ガラス含有層に対する濡れ性より良好な場合）に、請求項10の多層回路部品のように、第1ガラス含有層の配合ガラスの含有割合を、第2ガラス含有層の配合ガラスの含有割合よりも小さくするようにした場合、第1ガラス含有層の基板への濡れ性を低下させる一方、第2ガラス含有層の第1ガラス含有層への濡れ性を向上させ、それぞれの濡れ性の差異による焼結特性の違いを相殺して、第1及び第2ガラス含有層の焼成収縮量の差を小さくすることが可能になる。その結果、各ガラス含有層のビアホール径の拡大を抑制して、導体どうしのショート不良を防止することが可能になるとともに、基板の反りを抑制することが可能になる。

【0091】

また、本願発明（請求項11）の多層回路部品の製造方法によれば、基板上に、ガラスを含有する材料からなる2層以上の層（ガラス含有層）を備え、かつ、2層以上のガラス含有層のうちの、少なくとも、基板上に形成される第1ガラス含有層とその上に形成される第2ガラス含有層において、ガラスの含有割合が異なっており、第1ガラス含有層と第2ガラス含有層の焼成収縮量のばらつきが少なく、各ガラス含有層のビアホール径の拡大の程度が軽微で、導体どうしのショート不良がなく、しかも基板の反りの少ない多層回路部品を確実に製造することができるようになる。

【0092】

また、請求項12の多層回路部品の製造方法のように、第1ガラス含有層の形

成に用いられる感光性ガラスペーストの構成成分であるガラスと、第2ガラス含有層に用いられる感光性ガラスペーストの構成成分であるガラスが、低軟化点ガラスである場合にも、第1ガラス含有層と、第2ガラス含有層におけるガラスの含有割合を異ならせることにより、各ガラス含有層が形成されることになる基板やガラス含有層などに対する濡れ性を制御して、第1ガラス含有層と第2ガラス含有層の焼成収縮量のばらつきを防止し、導体どうしのショート不良がなく、基板の反りの少ない多層回路部品を提供することが可能になる。

【0093】

また、本願発明（請求項13）の多層回路部品の製造方法によれば、基板上に、ガラスを含有する材料からなる2層以上の層（ガラス含有層）を備え、かつ、2層以上のガラス含有層のうちの、少なくとも、基板上に形成される第1ガラス含有層とその上に形成される第2ガラス含有層において、配合ガラス中の低軟化点ガラスの配合割合が異なっており、第1ガラス含有層と第2ガラス含有層の焼成収縮量のばらつきが少なく、各ガラス含有層のビアホール径の拡大の程度が軽微で、隣接する導体とのショート不良がなく、しかも基板の反りの少ない多層回路部品を確実に製造することができる。

【0094】

また、本願発明（請求項14）の多層回路部品の製造方法によれば、基板上に、ガラスを含有する材料からなる2層以上の層（ガラス含有層）を備え、かつ、2層以上のガラス含有層のうちの、少なくとも、基板上に形成される第1ガラス含有層とその上に形成される第2ガラス含有層において、配合ガラスの含有割合が異なっており、第1ガラス含有層と第2ガラス含有層の焼成収縮量のばらつきが少なく、各ガラス含有層のビアホール径の拡大の程度が軽微で、隣接する導体とのショート不良がなく、しかも基板の反りの少ない多層回路部品を確実に製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本願発明の一実施形態にかかる多層回路部品を模式的に示す断面図である。

【図2】


(a)は従来の多層回路部品の製造方法の一工程を模式的に示す断面図、(b)は従来の製造方法により製造された多層回路部品を模式的に示す断面図である。

【符号の説明】


1	基板
2 a, 2 b, 2 c	導体パターン (回路)
3 a, 3 b	ビアホール
4 a	第 1 ガラス含有層
4 b	第 2 ガラス含有層
5	導体 (ビアホール導体)

【書類名】 図面

【図 1】



【図 2】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 各ガラス含有層に形成されたビアホール径の拡大割合が各層で近似し、ビアホール内における導体どうしのショート不良を防止することが可能で、しかも基板の反りの少ない多層回路部品及びその製造方法を提供する。

【解決手段】 ガラス含有層のうちの、少なくとも、基板 1 上に形成される第 1 ガラス含有層 4 a と、その上に形成される第 2 ガラス含有層 4 b において、ガラスの含有割合を異ならせることにより、濡れ性の差異による焼結特性の違いを相殺して、反りが少なく、ビアホール径の焼成拡大の程度が各層とも軽微な多層回路部品を得る。

また、第 1 ガラス含有層と第 2 ガラス含有層において、配合ガラス中の低軟化点ガラスの配合割合を異ならせる。

また、第 1 ガラス含有層と第 2 ガラス含有層において、配合ガラスの含有割合を異ならせる。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000006231]

1. 変更年月日 1990年 8月28日
[変更理由] 新規登録
住 所 京都府長岡京市天神二丁目26番10号
氏 名 株式会社村田製作所